

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 4 年    3 月 3 0 日  
Date of Application:

出 願 番 号                      特 願 2 0 0 4 - 0 9 9 2 7 0  
Application Number:  
[ST. 10/C] :                      [ J P 2 0 0 4 - 0 9 9 2 7 0 ]


出 願 人                      宇 部 興 産 株 式 会 社  
Applicant(s):

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2 0 0 4 年    5 月 1 8 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出 証 番 号    出 証 特 2 0 0 4 - 3 0 4 1 4 3 9

【書類名】 特許願  
【整理番号】 MSP0403-02  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 C08J 9/02  
C08G 73/10

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号シーバンス N 館宇部興産株式会社  
内  
【氏名】 佐藤 亮一

【発明者】  
【住所又は居所】 山口県宇部市大字小串 1 9 7 8 番地の 1 0 宇部興産株式会社  
宇部ケミカル工場内  
【氏名】 積山 龍男

【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県市原市五井南海岸 8 番の 1 宇部興産株式会社 高分子研  
究所内  
【氏名】 小沢 秀生

【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県市原市五井南海岸 8 番の 1 宇部興産株式会社 高分子研  
究所内  
【氏名】 青木 文雄

【特許出願人】  
【識別番号】 000000206  
【氏名又は名称】 宇部興産株式会社  
【代表者】 常見 和正

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 012254  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

予め発泡されたポリイミド樹脂塊の破砕物と末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーとの混合物を成型後、焼成してなる発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 2】

予め発泡されたポリイミド樹脂塊が、芳香族テトラカルボン酸成分として 2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸成分を必須成分として得られるポリマーである請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 3】

予め発泡されたポリイミド樹脂塊が、ジアミン成分として分子中にアミノ基が 2 個のジアミンまたは 2 個のジアミンと 3 個以上のものとの混合物であるアミン化合物を使用して得られるものである請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。


## 【請求項 4】

耐熱性バインダーが、ビフェニルテトラカルボン酸類と芳香族ジアミン化合物と 4-(2-フェニルエチニル)無水フタル酸とを反応させて得られる対数粘度 ( $\eta_{inh}$ , 30℃、0.5 g/100 ml 溶媒、溶媒: N-メチル-2-ピロリドン) が 0.05-1 である末端変性イミドオリゴマーである請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 5】

耐熱性バインダーが、式

## 【化 1】



(式中、X は芳香族ジアミン残基であり、n は整数である。)

で表され末端変性イミドオリゴマーである請求項 4 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 6】

耐熱性バインダーが、使用時の温度で 1~1000000 ポイズの熔融粘度である請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 7】

耐熱性バインダーが、焼成(加熱硬化)後に 300℃以上のガラス転移温度( $T_g$ )、1300 kgf/cm<sup>2</sup>以上の曲げ強度を有する請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 8】

耐熱性バインダーが、予め発泡されたポリイミド樹脂塊の破砕物に対して 2~30 質量%の割合で混合されている請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 9】

300℃で 60 分間の耐熱性試験を行って外観変化がない耐熱性を有する請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 10】

密度が 0.01~0.8 g/cm<sup>3</sup> である請求項 1 に記載の発泡ポリイミド成型体。

## 【請求項 11】

予め発泡されたポリイミド樹脂塊を破砕し、これを末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーと混合し、この混合物を所定の形状に成型した後、350℃以上の温度で焼成してバインダーを硬化させることによって発泡ポリイミド樹脂塊を強固に結合せしめ

ることを特徴とする発泡ポリイミド成型体の製法。

【請求項 1 2】

耐熱性バインダーが、使用時の温度で  $1 \sim 1000000$  ポイズの溶融粘度である請求項 1 1 に記載の発泡ポリイミド成型体の製法。

【請求項 1 3】

予め発泡されたポリイミド樹脂塊が、 $0.0005 \sim 0.1 \text{ g/cm}^3$  の密度を有するものである請求項 1 1 に記載の発泡ポリイミド成型体の製法。

**【書類名】明細書****【発明の名称】発泡ポリイミド成型体およびその製法****【技術分野】****【0001】**

この発明は、発泡ポリイミド成型体およびその製法に関し、さらに詳しくは耐熱性を有するとともに任意の形状に成型された発泡ポリイミド成型体およびその製法に関する。

**【背景技術】****【0002】**

従来、発泡体としては、ウレタン系、ポリスチレン系、ポリオレフィン系のものがよく知られている。これらの発泡体から成型体とする場合、発泡体をチップ化してこれを再度バインダーによって椅子のクッションや工業用断熱材として使用されている。

これらの発泡成型体は、耐熱性が100℃程度であり、使用温度範囲が限定されていた。

**【0003】**

そこで、高温下、特に300℃以上の温度で使用可能な耐熱性を有する工業用断熱発泡材が求められてきた。

このため、耐熱性発泡体としてポリイミド系が種々検討され、ポリイミド成型体が提案された（特許文献1、特許文献2、特許文献3、特許文献4、特許文献5）。

**【0004】**

**【特許文献1】** 米国特許第4241193号明細書

**【特許文献2】** 特開昭61-195126号公報

**【特許文献3】** 特開平1-313537号公報

**【特許文献4】** 特開平2-24326号公報

**【特許文献5】** 特開平4-211440号公報

**【0005】**

しかし、これらの発泡ポリイミド成型体は、発泡と成型とを同時に行うことによって得られるものであり、形状や大きさに制限を受け、ポリイミド発泡成型体の用途に制限を受ける。

**【発明の開示】****【発明が解決しようとする課題】****【0006】**

この発明の目的は、耐熱性を有するとともに任意の形状に成型された発泡ポリイミド成型体およびその製法を提供することである。

**【課題を解決するための手段】****【0007】**

この発明は、予め発泡されたポリイミド樹脂塊の破碎物と末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーとの混合物を成型後、焼成してなる発泡ポリイミド成型体に関する。

また、この発明は、予め発泡されたポリイミド樹脂塊を破碎し、これを末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーと混合し、この混合物を所定の形状に成型した後、350℃以上の温度で焼成してバインダーを硬化させることによって発泡ポリイミド樹脂塊を強固に結合せしめることを特徴とする発泡ポリイミド成型体の製法に関する。

この明細書において、耐熱性バインダーとは300℃で60分間の加熱試験後に劣化が実質的に認められないものをいう。

**【発明の効果】****【0008】**

この発明によれば、軽量で耐熱性が高く、強度、クッション性、断熱性に優れた発泡ポリイミド成型体を得ることができる。

前記の発泡ポリイミド成型体は、音響特性も優れている。

また、この発明の方法によれば、簡単な操作で前記の特長を有する任意の形状に成型され

た発泡ポリイミドを製造することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0009】

この発明の実施の形態を次に示す。

1) 予め発泡されたポリイミド樹脂塊が、芳香族テトラカルボン酸成分として2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸成分を必須成分として得られるポリマーである前記の発泡ポリイミド成型体。


2) 予め発泡されたポリイミド樹脂塊が、ジアミン成分として分子中にアミノ基が2個のジアミンまたは2個のジアミンと3個以上のものとの混合物であるアミン化合物を使用して得られるものである前記の発泡ポリイミド成型体。

3) 耐熱性バインダーが、ビフェニルテトラカルボン酸類と芳香族ジアミン化合物と4-(2-フェニルエチニル)無水フタル酸とを反応させて得られる対数粘度 ( $\eta_{inh}$ , 30℃, 0.5 g/100 ml 溶媒、溶媒: N-メチル-2-ピロリドン) が0.05-1である末端変性イミドオリゴマーである前記の発泡ポリイミド成型体。

4) 耐熱性バインダーが、式

【0010】

【化1】



(式中、Xは芳香族ジアミン残基であり、nは整数である。)

で表され末端変性イミドオリゴマーである前記の発泡ポリイミド成型体。

【0011】

5) 耐熱性バインダーが、使用時の温度で1~1000000ポイズの熔融粘度である前記の発泡ポリイミド成型体。

6) 耐熱性バインダーが、焼成(硬化)後に300℃以上のガラス転移温度( $T_g$ )、1300 kgf/cm<sup>2</sup>以上の曲げ強度を有する前記の発泡ポリイミド成型体。

7) 耐熱性バインダーが、予め発泡されたポリイミド樹脂塊の破碎物に対して2~30質量%の割合で混合されている前記の発泡ポリイミド成型体。

8) 300℃で60分間の耐熱性試験を行って外観変化がない耐熱性を有する前記の発泡ポリイミド成型体。

9) 密度が0.01~0.8 g/cm<sup>3</sup>である前記の発泡ポリイミド成型体。

10) 耐熱性バインダーが、使用時の温度で1~1000000ポイズの熔融粘度である前記の発泡ポリイミド成型体の製法。

11) 予め発泡されたポリイミド樹脂塊が、0.0005~0.1 g/cm<sup>3</sup>の密度を有するものである前記の発泡ポリイミド成型体の製法。

【0012】

この発明において予め発泡されたポリイミド樹脂塊は、好適には、芳香族テトラカルボン酸二無水物とアルコールとを反応させた芳香族テトラカルボン酸のハーフエステルとジアミンとアルコールとを含むポリイミド発泡前駆体混合物を蒸発乾固、粉末化し、予備成型して適当なグリーン体を作成し、さらに加熱して発泡させることによって得られる。前記の加熱の前に、マイクロ波加熱を行ってもよい。

【0013】

前記の芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)エーテル二無水物、2, 3, 6, 7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 5, 6-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 4, 5-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2, 2-ビス(2, 5-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、1, 1-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、1, 1-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、1, 3-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン二無水物などが挙げられる。

特に、2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物を50%以上含むものが好ましい。

#### 【0014】

前記のジアミンとしては、2芳香核ジアミンまでを主成分とすることが好ましく、これによって発泡ポリイミドのTgが300℃以上を達成することが容易になる。多置換アミン成分は高温での発泡の収縮防止、発泡強度(発泡中に割れにくい)増大のために、必須なものではないが一部含まれている方が好ましい。ジアミノジシロキサンは界面活性剂的に作用し、発泡均一化のために0.1~10モル%の範囲、好ましくは0.2~5モル%は必要である。少量では発泡が均一化しづらく、多量ではTg低下および熱安定性の低下をまねく。

#### 【0015】

前記のポリイミド発泡前駆体混合物として、好適には2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(以下、a-BPDAと略記することもある。)のハーフエステルと芳香族ジアミン、例えば、p-フェニレンジアミン(以下、PPDと略記することもある。)および/または4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル(以下、ODAと略記することもある。)と、発泡均一化のための成分、例えばジアミノジシロキサンおよびさらに必要ならば分子内に3個以上のアミノ基を有するアミン化合物、例えば芳香族トリアミン化合物または芳香族テトラアミン化合物、特にテトラアミノビフェニルをエステル化溶媒、例えばメタノール、エタノール、n-プロパノール、n-ブタノールなどの低級一級アルコール、好適にはメタノールあるいはエタノールと均一混合して溶解して、全量中の不揮発成分量が10%~50%程度の混合物として得ることができる。

#### 【0016】

前記のポリイミド発泡前駆体混合物には、1, 2-ジメチルイミダゾール、ベンズイミダゾール、イソキノリン、置換ピリジンなどのイミド化触媒を加えてもよい。

また、他の公知の添加剤、例えば、無機フィラー、無機あるいは有機顔料などを加えてもよい。

#### 【0017】

上記混合物を蒸発乾固し、粉末化を行う工程においては、実験室的にはエバポレータ、工業的にはスプレードライヤーなどが使用できる。この蒸発温度は100℃未満、好ましくは80℃以下の状態に保たれることが好ましい。高温乾燥では発泡性が極端に低下する。乾燥の際、常圧でも、加圧下でも、あるいは減圧下でもよい。

#### 【0018】

前記の適当なグリーン体を成型する工程においては、例えば、室温での圧縮成形、スラリー溶液として流延乾固、マイクロ波に不活性な容器への充填を行う。この際に、蓋はしなくともよい(すなわち、完全に固める必要はない。)。概略均一な状態のグリーン体であれば、発泡時の均一化は達成できる。

#### 【0019】

前記のマイクロ波加熱による加熱においては、一般的には約2.45GHzで行うことが好ましい。これは日本の国内法(電波法)に基く。粉末重量当たりのマイクロ波出力を

目安とすることが好ましい。これは実験を重ねることによって定義すべきである。例えば、 $100\text{ g}/1\text{ kW}$ 程度で約1分で発泡を開始し、2～3分で発泡は収束する。この状態では非常に脆い発泡体である。

#### 【0020】

次いでマイクロ波加熱体を熱風等の加熱により、 $200^{\circ}\text{C}$ 程度から徐々に昇温する（一応の目安として、 $100^{\circ}\text{C}/10$ 分程度の昇温速度）。最終は加熱によって生成するポリイミドのガラス転位温度（ $T_g$ ） $+\alpha$ の温度にて5～60分間、好適には10分間程度加熱する。

上記の各工程によって加熱発泡することによって、形状は不定形とはなるが、均一な発泡状態の弾力性がありかつ復元力に優れた発泡体が得られる。

#### 【0021】

前記の方法において、固体状態のポリイミド前駆体の加熱を、発泡のための加熱と熱固定（高分子量化）のための加熱の2段階とすることが好ましい。

また、前記の発泡ポリイミドの製法において、発泡のための加熱を、加熱均一性向上のためにマイクロ波加熱によって行うことが好ましい。

そして、熱固定（高分子量化）のための加熱を、発泡ポリイミドのガラス転移温度（ $T_g$ ）以上の温度、好適には $310^{\circ}\text{C}$ より高く $500^{\circ}\text{C}$ 以下の温度で5～60分間程度加熱して行うことが好ましい。

#### 【0022】

前記の発泡工程によって得られる発泡されたポリイミド樹脂塊は、発泡倍率を任意に調整することができるが、好適には $0.0005\sim 0.1\text{ g}/\text{cm}^3$ の密度を有するものが好ましい。

#### 【0023】

この発明においては、前記の予め発泡されたポリイミド樹脂塊を破碎し、これを末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーと混合し、この混合物を所定の形状を有する型枠に投入後、所定の密度まで加圧、焼成することによって、発泡ポリイミド成型体を得る。

#### 【0024】

前記の方法におけるポリイミド樹脂発泡塊を破碎する方法としては、特に制限はなく、例えばプラスチック成形体の解砕機を適宜使用することができる。

前記の方法によって、ポリイミド樹脂発泡塊として球に換算して $\phi$ （直径）が $1\text{ mm}\sim 50\text{ mm}$ 程度の大きさの破碎品とすることが好ましい。

#### 【0025】

この発明においては、前記の破碎品を末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーと混合することが重要である。

前記の末端変性イミドオリゴマーとしては、ポリイミドの耐熱性を維持しつつバインダーとして機能する必要性から、ビフェニルテトラカルボン酸類と芳香族ジアミン化合物と4-（2-フェニルエチニル）無水フタル酸とを反応させて得られる対数粘度（ $\eta_{\text{inh}}$ 、 $30^{\circ}\text{C}$ 、 $0.5\text{ g}/100\text{ ml}$ 溶媒、溶媒：N-メチル-2-ピロリドン）が $0.05\sim 1$ である末端変性イミドオリゴマーが好適である。

前記のビフェニルテトラカルボン酸類として、2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 3'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物が好適である。

#### 【0026】

前記の方法において、耐熱性バインダーの使用量は、固形分換算でポリイミド樹脂発泡塊の破碎品 $100$ 質量部に対して、 $2\sim 30$ 質量部であることが好ましい。

前記のポリイミド樹脂発泡塊の破碎品と耐熱性バインダーとを混合する方法としては特に制限はなく、例えばポリイミド樹脂発泡塊の破碎品と耐熱性バインダーの粉末とをニーダーで混合する方法、あるいはポリイミド樹脂発泡塊の破碎品に耐熱性バインダーの溶液を噴霧する方法が挙げられる。



## 【0027】

この発明においては、ポリイミド樹脂発泡塊の破砕品と耐熱性バインダーとの混合物を所定の形状を有する型枠に投入後、所定の密度まで加圧、焼成することによって、発泡ポリイミド成型体を得ることができる。

前記の焼成とは、加熱硬化を含む。

前記の型枠としては、耐熱性素材製、例えば金属製、好適にはステンレス製の型枠が使用できる。

## 【0028】

前記の加圧、焼成は、例えば型枠内に耐熱性バインダーを混合したポリイミド樹脂発泡塊の破砕品をガス抜きを備えたステンレス製の型枠内に投入し、押さえ蓋で所定寸法（例えば高さ）に圧縮し、押さえ蓋を固定した後、250℃以上でポリイミド発泡体のガラス転位温度以下の温度、好適には300℃以上400℃以下の温度に加熱した加熱炉内に10～120分間程度置くことによって行うことが好ましい。

## 【0029】

この発明のポリイミド成型体は、好適には300℃で60分間の耐熱性試験を行って外観変化がなく、質量減少が1%以下の耐熱性を有するものである。

また、この発明の発泡ポリイミド成型体は、成型条件を選択することによって、密度が0.01～0.8 g/cm<sup>3</sup>である。

そして、前記の発泡ポリイミド成型体は、密度が予め発泡されたポリイミド樹脂塊およびその破砕物の1.2倍～20倍程度であることが好ましい。

また、この発明の発泡ポリイミド成型体は、型枠を選択することによって、形状がシート状、パイプ状、柱状、キューブ状、箱状のいずれでも発泡ポリイミド成型体とすることができ、特にパイプの形状を有し、内径が10～1000 mmで、外径が15～2000 mmであるもの、あるいは辺がA、B、Cからなるブロックの形状を有し、A、B、Cが各々独立に10～3000 mmである発泡ポリイミド成型体とすることができる。

## 【0030】

実施例および比較例における物性測定法を以下に示す。

ガラス転移温度：DSC（セイコー電子工業社製、DSC 220C）を用い、N<sub>2</sub> 雰囲気下、20℃/分の昇温速度にて測定。

発泡倍率：真密度/見かけ密度より算出。

真密度は、同組成のポリイミドフィルムを常法により作製し、密度勾配管を用いて測定した値を用いた。

見かけ密度は、立方体または四角形シート状に切断したものをノギスにより計測して体積を求め、また天秤により質量を計測し、質量/体積により求めた。

引張強度：150 mm L × 25 mm W × 10 mm Tの短冊状サンプルを切り出し、テンシロン引張試験機（オリエンテック社製）を使用し、引張速度10 mm/分で測定した。

引張伸び：引張強度測定試験と同様のサンプル、測定機および測定条件で測定した。

耐熱試験：オープン中に60分放置後の外観、質量変化を求めた。

## 【0031】

以下の記載において、各略号は次の化合物を意味する。

a-BPDA：2, 3, 3', 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物

BTDA：3, 3', 4, 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物

PPD：p-フェニレンジアミン

ODA：4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル

TPE-R：1, 3-ビス（4-アミノフェノキシ）ベンゼン

DADS i：1, 3-ビス（3-アミノプロピル）テトラメチルジシロキサン

DMZ：1, 2-ジメチルイミダゾール

## 【実施例1】

## 【0032】

500 ml ナス型フラスコに a-BPDA 180 mmol、メタノール 70 g、触媒と

してDMZ 2.44 gを仕込み、90℃オイルバス中で還流させながら90分間加熱撈拌を行い、均一溶液とした。次に、この溶液を30℃以下に冷却した後、PPD 189 mmol、DADS i 2 mmol、メタノール30 gを加え均一溶液とした。この溶液をエバポレーターで濃縮し、60℃減圧乾燥して固形物を得た。

この固形物を粉碎粉末化して圧縮成型機を使用してグリーン体を成型し、このグリーン体をマイクロ波加熱装置を使用して、発泡倍率が130倍（密度：0.011 g/cm<sup>3</sup>）である発泡体を得た。この発泡体を450℃で15分間加熱し、ポリイミド発泡体を得た。

このポリイミド発泡体を解砕機で略φ5 mm径の大きさに解砕したチップを得た。

#### 【0033】

また、a-BPDA 11.77 g（0.04モル）、4,4-ODA 10.01 g（0.05モル）およびPEPA 4.964 g（0.02モル）から、NMP 62 g中、180℃で4時間加熱して熱イミド化し、粉末状の末端変性イミドオリゴマーを得た。このオリゴマーは理論M<sub>n</sub>が2490であり、 $\eta_{inh}$ が0.10であり、T<sub>g</sub>（DSC）が200℃であり、硬化発熱ピークが357℃であった。この末端変性イミドオリゴマーの硬化前の最低熔融粘度は14000ポイズ（316℃）であった。

なお、この末端変性イミドオリゴマーを熱硬化（380℃×2時間）し厚さ3 mmの硬化物（試験片）を作製し、ASTM D-790に準拠して曲げ試験をして求めた曲げ強度は1490 kgf/cm<sup>2</sup>であった。またこの硬化物は、T<sub>g</sub>（DSC）が375℃であり、発熱ピークが認められなかった。また、DMA cに不溶で、弾性率が290 kg/mm<sup>2</sup>、引張強度が11.5 kg/mm<sup>2</sup>、伸びが20%であり、TGAによる5%重量減少温度が約520℃であった。

#### 【0034】

前記のポリイミド発泡体を解砕したチップに、耐熱性バインダーとして前記の末端変性イミドオリゴマーを使用し、チップ15 gに対して耐熱性バインダー3 gをブレンドし、その後、該耐熱バインダーをブレンドしたチップを高さ250 mm、幅150 mm、長さ200 mmのステンレス製の型に投入し、ガス抜きを備えた押さえ蓋で高さが20 mmまで圧縮し、押さえ蓋を固定した。この容器をオーブン中に投入し、400℃で30分間焼成した。冷却後、型から発泡ポリイミド成型体を取り出した。

この発泡ポリイミド成型体について、密度、引張強度、300℃オーブン中に60分間放置後の外観、質量変化を調べた。

結果を次に示す。

密度 0.037 g/cm<sup>3</sup>

引張強度 31.9 kPa

引張伸び 5.2%

300℃×60分耐熱試験

外観 変化なし

重量変化 変化なし

#### 【実施例2】

##### 【0035】

型枠の形状を変えた他は実施例1と同様にして、図2に示す寸法の発泡ポリイミド成型体を得た。

この発泡ポリイミド成型体について、密度、引張強度、引張伸び、300℃オーブン中に60分間放置後の外観、質量変化を調べた。結果をまとめて表1に示す。

#### 【実施例3】

##### 【0036】

耐熱性バインダーとしての添加量を3 gから2 gに変えた他は実施例1と同様にして、発泡ポリイミド成型体を得た。

この発泡ポリイミド成型体について、密度、引張強度、300℃オーブン中に60分間放置後の外観、質量変化を調べた。

結果を次に示す。

密度 0.035 g/cm<sup>3</sup>

引張強度 22.5 kpa

引張伸び 4.9%

300℃×60分耐熱試験

外観 変化なし

重量変化 変化なし

【実施例 4】

【0037】

型枠として実施例 2 と同様の型枠を使用した他は実施例 3 と同様して、発泡ポリイミド成型体を得た。

この発泡ポリイミド成型体は実施例 3 と同等の性能を示した。

【0038】

比較例 1

耐熱性バインダーとして、ウレタン系バインダーを使用し、バインダー量としてチップに対して 10 質量%の量で噴霧し、実施例 1 に記載の型枠を使用して、密度 0.03 g/cm<sup>3</sup> の成型体を成型し、次いで 100℃のスチームで加熱しウレタンバインダーを硬化させて、ウレタンバインダー製発泡ポリイミド成型体を得た。常法に従って 60℃雰囲気下で乾燥した後、評価を行った。

結果をまとめて次に示す。

密度 0.035 g/cm<sup>3</sup>

引張強度 20.3 kpa

引張伸び 7.4%

300℃×60分耐熱試験

バインダー一部炭化

重量変化 10.5%減少


【図面の簡単な説明】

【0039】


【図 1】 図 1 は、この発明の一例である発泡ポリイミド成型体の写真である。

【図 2】 図 2 は、この発明の一例である実施例 2 で得られた発泡ポリイミド成型体の寸法である。

【書類名】 図面  
【図 1】



【図 2】



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 耐熱性を有するとともに任意の形状に成型された発泡ポリイミド成型体およびその製法を提供する。

【解決手段】 予め発泡されたポリイミド樹脂塊の破砕物と末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーとの混合物を成型後、焼成してなる発泡ポリイミド成型体、および予め発泡されたポリイミド樹脂塊を破砕し、これを末端変性イミドオリゴマーからなる耐熱性バインダーと混合し、この混合物を所定の形状に成型した後、350℃以上の温度で焼成してバインダーを硬化させることによって発泡ポリイミド樹脂塊を強固に結合せしめることを特徴とする発泡ポリイミド成型体の製法。

【選択図】 なし

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 0 9 9 2 7 0
受付番号	5 0 4 0 0 5 3 0 8 0 1
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0 0 9 5
作成日	平成 1 6 年 3 月 3 1 日

&lt; 認定情報・付加情報 &gt;

【提出日】 平成16年 3月30日

特願 2 0 0 4 - 0 9 9 2 7 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 0 2 0 6 ]

1. 変更年月日	2 0 0 1 年 1 月 4 日
[変更理由]	住所変更
住 所	山口県宇部市大字小串 1 9 7 8 番地の 9 6
氏 名	宇部興産株式会社